

# XYPEX PATCH´N PLUG - ANWENDUNG

**XYPEX PATCH´N PLUG** ist ein zementbasierter, sehr schnell abbindender Dichtmörtel mit hoher Verbundwirkung. XYPEX PATCH´N PLUG stoppt fließendes Wasser und kann zum Verschließen von Rissen, Spannlöchern und anderen Fehlstellen an Betonflächen verwendet werden. Bei der Verarbeitung von XYPEX PATCH´N PLUG immer Handschuhe tragen!

**UNTERGRUNDVORBEREITUNG:** Wasserführende Risse und Fehlstellen mindestens 4 cm tief und ca. 3 cm breit U-förmig aufstemmen (keine V-Form!).

**ANMISCHEN:** 1 Volumenteil Wasser mit 3,5 Volumenteilen PATCH´N PLUG mischen bis eine kittähnliche Konsistenz erreicht wird. Nicht mehr Material anrühren, als in 3 Minuten verbraucht werden kann. Für optimale Ergebnisse sollte das Wasser eine Temperatur von ca. 15 - 20°C haben.

**ABDICHTEN:** Mit den Händen einen Stopfen formen und kneten bis das Material anzieht. Den Stopfen in die Vertiefung einbringen und fest andrücken bis er erhärtet. Bei der Abdichtung von Rissen vom obersten zum untersten Punkt vorarbeiten. Bei starkem Wasserdruck Entlastungsschläuche setzen.

**AUSSERGEWÖHNLICHE TEMPERATUREN:** Die Temperatur des Anmischwassers darf nicht mehr als 32°C betragen. Der des XYPEX PATCH´N PLUG-Werkstoffes sollte 21°C nicht übersteigen. Bei Temperaturen, die unter den Normalwerten liegen, verlängert sich die Abbindedauer von PATCH´N PLUG.

**LAGERUNG:** trocken bei mindestens 7 °C.

**MINDESTHALTBARKEIT:** Ungeöffnet bei richtiger Lagerung 6 Monate.

**SICHERHEITSHINWEISE:** XYPEX ist alkalisch. Da XYPEX ein zementhaltiges Gemisch ist, kann es erhebliche Haut und Augenreizungen hervorrufen.

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte den Produkt- und Sicherheitsdatenblättern!



**Anrühren: bis zu 1:15 Minuten**



**Kneten: bis zu 2:00 Minuten**



**Festhalten: bis zu 1:00 Minute**

Video unter [http://www.bawax.de/uploads/media/Schulung\\_BZB\\_in\\_Wesel\\_2015\\_2\\_01.mp4](http://www.bawax.de/uploads/media/Schulung_BZB_in_Wesel_2015_2_01.mp4)